

Tabela DIN 2440 PRETO

DIÂMETRO		CLASSE LEVE		CLASSE MÉDIA	
		Espes. Parede mm	Peso teórico kg/m	Espes. Parede mm	Peso teórico kg/m
Nom. Pol.	Ext mm				
3/8	17,2	2,00	0,75	2,25	0,83
1/2	21,3	2,25	1,06	2,65	1,22
3/4	26,9	2,25	1,37	2,65	1,58
1	33,7	2,65	2,03	3,35	2,51
1 1/4	42,4	2,65	2,60	3,35	3,23
1 1/2	48,3	3,00	3,35	3,35	3,71
2	60,3	3,00	4,24	3,75	5,23
2 1/2	76,1	3,35	6,01	3,75	6,69
3	88,9	3,35	7,07	4,00	8,38
3 1/2	101,6	3,75	9,05	4,25	10,20
4	114,3	3,75	10,22	4,50	12,18
5	139,7	4,25	14,20	4,75	15,81
6	165,1	4,25	16,86	5,00	19,74
8	219,1	—	—	6,35	33,32